

# Aquastop



Envase de 5 Lts./ Polybox 25 Lts.

*Producto para impermeabilizar en mojado prendas de fibras celulósicas (algodón)*

## Composición

Emulsión hidro-repelente de ceras y parafinas.

## Propiedades

*Aquastop* proporciona una excelente impermeabilización a los tejidos de fibras naturales (algodón).

*Aquastop* es ideal para tiendas de campaña, toldos y marquesinas (tejidos que no estén sometidos a mucho movimiento ya que el acabado hidrófugo da una cierta rigidez, tapa la fibra y no permite la transpiración).

Los tejidos tratados con *Aquastop* adquieren un tacto suave y pleno.

*Aquastop* no perjudica los colores ni la luminosidad de los mismos.

## Aplicación

-Se puede aplicar en baño 30-40°C.

-40-50 ml. por litro de agua (relación de baño 1:3),

-El baño se puede guardar y reutilizar.

-También se puede aplicar por pulverización 1:5 ó 1:7.

## Almacenado

*Aquastop* es sensible al frío y las temperaturas superiores a 30°C

Puede almacenarse durante dos años en condiciones normales.

## Aspectos a tener en cuenta en todo proceso de hidrofugación en baño

-Lavar las prendas a hidrofugar, bien sea en seco o en agua.

-Asegurarse de que no queden residuos de productos (jabones, suavizantes) en las prendas.

-En prendas que se laven en agua hacer al menos tres aclarados (el último con ácido acético).

-En prendas que se limpien en seco hacer un aclarado con disolvente destilado antes del tratamiento.

-Limpiar bien la lavadoras donde se hidrofugará y asegurarse de que no quede jabón o suavizante en las cubetas (para evitar que puedas ir restos al baño).

-La lavadora puede ir a máxima capacidad de carga.

-Acción mecánica suave.

-Tiempo de tratamiento: mínimo 10 minutos. No añadir ningún otro producto al baño.

-Vaciar y centrifugar (alta centrifuga) durante 3 minutos.

-Secar en secadora a la máxima temperatura que permitan las prendas.

-Planchar a la más alta temperatura posible. Cuanto más elevada sea la temperatura en el planchado mejor será el efecto y la duración de la repelencia de agua.

-Antes de probar con agua el efecto hidrorepelente conseguido dejar enfriar la prenda durante unas horas.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.



**hogar tintorero, s.l.** P.I. Pla d'en Coll -c/Segre, 16 -08110 Montcada i Reixac  
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54:  
<http://www.hogartintorero.com> - email: [hogar@hogartintorero.com](mailto:hogar@hogartintorero.com)