

# Cera Barbour



Envases de 4 / 20 / 45 / 120 Kgs.

*Para el acabado de prendas de algodón tipo Barbour (prendas enceradas).*



## Propiedades

Producto de fácil aplicación.  
Perfecta uniformidad del color.  
Buen efecto impermeabilizante.

## Aplicación

- Limpiar la prenda en seco.

- Disolver la cera en una cacerola a fuego lento hasta que se licue completamente (temperatura ideal de la cera fundida 55°C).

- No es bueno que se vea humo ya que una temperatura muy alta de la cera provoca una gran penetración de ésta en la fibra de algodón y puede manchar el forro.

- Aplicar con brocha ó pincel. No es necesario lograr una perfecta uniformidad, pues la cera se reparte bien durante el secado.

- Secar en máquina de seco (no en secadora) durante 5'-10' a 75°-80°.

- Bajar la temperatura a 40°C y continuar secando durante 20' más.

- El resultado final de las prendas mejora si en el secado la maquinada va llena de prendas.

Nota:

La cantidad de producto por prenda varía de 300 a 500 grs.

Antes de introducir la prenda en la máquina para el secado, cerrar los botones o la cremallera.

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.



**hogar tintorero, s.l.** P.I. Pla d'en Coll -c/Segre, 16 -08110 Montcada i Reixac  
(Barcelona) Spain Telf. 93 575 22 20 Fax 93 575 33 54:  
<http://www.hogartintorero.com> - email: [hogar@hogartintorero.com](mailto:hogar@hogartintorero.com)