



# SACO POLIESTER 80x100CM

Tejido poliéster 100% - Alta Tenacidad 117g/m<sup>2</sup>

Tamaño (cm): 100 alto x 80 ancho. Muy ligero y resistente (peso aproximado 196 gramos).

Capacidad de retención: 140 litros aproximados/10 kilos aproximados.

Cierre mediante cordón bajo dobladillo + cierre con muelles + 2 ollaos inox de diámetro interior 12mm.

Doble costura reforzada.

Tejido teñido conforme al Reglamento Reach. Color teñido por masa.

Tejido con hilos poliéster alta tenacidad, muy resistente al roce y a los tratamientos de lavado.

Urdimbre:

Densidad: 45 hilos/cm poliéster 78 dtex 24 f –TRAMA

Densidad: 21 pasadas/cm poliéster texturado 334 dtex 72 f

Ligamento: plana.

El uso de hilos continuos permite producir telas que responden a una alta exigencia (hospitales, lavanderías, ultra limpieza). El tejido no libera fibras ni partículas.

Temperatura máxima de lavado 40°C. No usar lejía.

Tejido con baja retención de agua.

Secado opcional a baja temperatura.

Propiedades físicas, químicas y dimensionales:

DESCRIPCIÓN	VALORES	NORMA
Resistencia al desgarro (g) U	5120	UNE EN ISO 13937-1
Resistencia al desgarro (g) T	2560	UNE EN ISO 13937-1
Resistencia a la tracción (kg) U	60	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción (kg) T	140	UNE EN ISO 13934-1
Estabilidad dimensional a la plancha (%) U	<2	Planchado a 2 **
Estabilidad dimensional a la plancha (%) T	<2	Planchado a 2 **
Estabilidad dimensional al Lavado (%) U	<2	Lavado a 40º C
Estabilidad dimensional al Lavado (%) T	<2	Lavado a 40º C
Solidez al lavado	3	ISO 105
Solidez al frote en seco	4	ISO 105
Solidez al frote en húmedo	4	ISO 105
Solidez al cloro	4	ISO 105
Solidez a la luz	4-5	ISO 105



hogar tintorero s.l.

Pol. Ind. Pla d'en Coll c/Segre, 16 08110 Montcada i Reixac Tel. 93 5752220 Fax 93 5753354 hogar  
@hogartintorero.com [www.hogartintorero.com](http://www.hogartintorero.com)

Estas instrucciones se entienden a título informativo sin significar responsabilidad alguna por nuestra parte.